

-R-C-I- 理系化学工業株式会社

RIKEI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

リケー NO.5

特徴

他社離型油剤等による鉄製型枠のコンクリート屑汚れを除去します。

- 1 擦り洗いの必要がなく、使用するだけで汚れが取れます。
- ② 鉄製型枠の汚れ度合いによりますが、1週間から1ヶ月以内に効果が現れます。
- ③ 特に夏季には効果が顕著に現れます。

性状

- ・ 茶褐色の透明の液体で人体に対する影響はありません。
- ・ 揮発性、爆発の危険性はありません。

成分

高級潤滑油、界面活性剤、酸化防止剤、その他添加剤等を吸着配合。

使用方法

- ・ 原液でそのまま噴霧機、ウエス、ハケ等でできるだけ薄く塗布してください。
- ・ 使用量は型枠の形状により多少異なりますが、生コン 1m³当たり 2.5l~3l です。

用途

コンクリート二次製品全般

代表性状例

| | | |
|--------|----------|-------|
| 密度 | 15/4°C | 0.815 |
| 引火点 | TO°C | 71 |
| 反応 | | 中性 |
| 粘度 | Cst@40°C | 4.6 |
| レッドウッド | | 37.0 |
| 界面張力 | Dyne/cm | 12.0 |
| 全酸価 | KOHmg/g | 0.3 |
| 色相 | ユニオン | 3 (-) |